TUOTETIETOLEHTI

Q8 da Vinci 8

Muotinirrotusöljy poikkeuksellisen hyvään pinnanlaatuun

Kuvaus

Q8 da Vinci 8 on ylivoimainen muotinirrotusöljy, joka sisältää ruosteenestoaineita teräsmuotteja varten. Se on liuotteeton ja helppo levittää. Öljyn reaktiivinen aines muodostaa kerroksen betonin ja muotin väliin, ja öljy sisältää lisäaineita puhdasta muotinirrotusta varten. Q8Oilsin mukaan Q8 da Vinci antaa betonille poikkeuksellisen sileän pinnan ja jättää muotin puhtaaksi ilman tahroja tai pölyä.

Käyttökohteet

Q8 da Vinci 8 on tarkoitettu betonisten perustuspaalujen ja paikalla valettavien elementtien (pystysuorat ja lämpimät muotit), kuten lattioiden, portaiden ja parvekkeiden, muotinirrotukseen. Sitä käytetään teräs- ja vanerimuoteissa. Q8 da Vinci 8 on erittäin suositeltava työmaavaluihin, ja se soveltuu myös välittömään muotinpurkuun.

Edut

- *Parantaa valmiin tuotteen laadun kestävyyttä*
- *Erinomainen pinnanlaatu*
- *Erittäin tehokas muotinirrotus*
- *Vaalea väri*
- *Poikkeukselliset ruosteenesto-ominaisuudet*
- *Tehostettu erikoislisäaineilla*
- *Estää tarttumisen*
- *Erittäin helppo levittää*

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Ulkonäkö	Visuaalinen	-	Kirkas ja läpinäkyvä
Tiheys, 20 °C	D 4052	g/ml	0,84
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm^2/s	8.0
Jähmepiste	D 97	°C	-15
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	140
Ruostetesti, menetelmä A ja B, 24 h	D 665	-	läpäisty

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Kylmiin olosuhteisiin suosittelemme Q8 da Vinci P -sarjaa. Q8 da Vinci -tuotteet levitetään tasaisesti ja säästeliäästi matalapaineruiskulla tai siveltimellä kuivalle pinnalle, mieluiten heti muotinpurun jälkeen. Uutta tai käsittelemätöntä puuta käsiteltäessä voidaan tarvita toinen kerros.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 da Vinci 8 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.25** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE