Q8 da Vinci AM 4

Erittäin kevyt muotinirrotusöljy, joka estää poikkeuksellisen hyvin sumun muodostumista

Kuvaus

Q8 da Vinci AM 4 on ylivoimainen liuotteeton muotinirrotusöljy, joka sisältää ruosteenestoaineita ja sumunestolisäaineita höyryjen hengittämisen estämiseksi. Tämän helposti levitettävän öljyn reaktiivinen aines muodostaa kerroksen betonin ja muotin väliin, ja öljy sisältää lisäaineita puhdasta muotinirrotusta varten. Q8Oilsin mukaan Q8 da Vinci AM 4 antaa betonille poikkeuksellisen sileän pinnan ja jättää muotin puhtaaksi.

Käyttökohteet

Q8 da Vinci AM 4 on tarkoitettu esivalmistettujen betonisten perustuspaalujen ja paikalla valettavien elementtien, kuten lattioiden, portaiden ja parvekkeiden, muotinirrotukseen. Sitä käytetään teräs- ja vanerimuoteissa.
Q8 da Vinci AM 4 soveltuu myös tarttumisenestoöljyksi asfalttiasemille ja asfalttikuorma-autoihin sekä työkalujen puhdistukseen työmaalla.

Edut

- *Erittäin tehokas muotinirrotus*
- *Kestävä ja luotettava lopputuotteen laatu*
- *Erinomaisen sileä pinta*
- *Rikastettu erikoislisäaineilla*
- *Vaalea väri*
- *Erinomaiset ruosteenesto-ominaisuudet*
- *Helppokäyttöinen*
- *Estää tarttumisen*

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Ulkonäkö	Visuaalinen	-	Kirkas ja läpinäkyvä
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,813
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm^2/s	4.0
Jähmepiste	D 97	°C	-24
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	128
Ruostetesti, menetelmä A ja B, 24 h	D 665	-	läpäisty

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Q8 da Vinci -tuotteet levitetään tasaisesti ja säästeliäästi matalapaineruiskulla tai siveltimellä kuivalle pinnalle, mieluiten heti muotinpurun jälkeen. Uutta tai käsittelemätöntä puuta käsiteltäessä voidaan tarvita toinen kerros.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 da Vinci AM 4 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.26** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE