TUOTETIETOLEHTI

Q8 da Vinci P 6

Kevyt muotinirrotusöljy arktisiin olosuhteisiin

Kuvaus

Q8 da Vinci P 6 on ylivoimainen muotinirrotusöljy, joka sisältää ruosteenestoaineita ja jonka jähmepiste on -33 °C. Se on liuotteeton ja helppo levittää. Öljyn reaktiivinen aines muodostaa kerroksen betonin ja muotin väliin, ja öljy sisältää lisäaineita puhdasta muotinirrotusta varten. Q8Oilsin mukaan Q8 da Vinci antaa betonille poikkeuksellisen sileän pinnan ja jättää muotin puhtaaksi, tahrattomaksi ja pölyttömäksi.

Käyttökohteet

Q8 da Vinci P 6 on tarkoitettu betonisten perustuspaalujen, laattojen ja paikalla valettavien elementtien, kuten lattioiden, portaiden, parvekkeiden ja esivalmistettujen viemäriputkien, muotinirrotukseen. -33 °C:n jähmepisteensä ansiosta öljy soveltuu erinomaisesti arktisiin olosuhteisiin. Sitä käytetään teräs- ja vanerimuoteissa. Q8 da Vinci P 6 on erittäin suositeltava työmaavaluihin välittömään muotinpurkuun.

Edut

- *Hyvä pinnanlaatu*
- *Luotettava ja kestävä tehokkaan muotinirrotuksen ansiosta*
- *Vaalea väri*
- *Erinomainen ruostesuoja*
- *Tehostettu erikoislisäaineilla*
- *Estää tarttumisen*
- *Erittäin helppo levittää*
- *Luontaisesti biohajoava*

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Ulkonäkö	Visuaalinen	-	Kirkas ja läpinäkyvä
Tiheys, 20 °C	D 4052	g/ml	0,836
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm²/s	6.0
Jähmepiste	D 97	°C	-33
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	134
Ruostetesti, menetelmä A ja B, 24 h	D 665	-	läpäisty
Biohajoavuus, 28 vrk	OECD 301 B	%	55

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Q8 da Vinci -tuotteet levitetään tasaisesti ja säästeliäästi matalapaineruiskulla tai siveltimellä kuivalle pinnalle, mieluiten heti muotinpurun jälkeen. Uutta tai käsittelemätöntä puuta käsiteltäessä voidaan tarvita toinen kerros.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 da Vinci P 6 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.26** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE