TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula F1 10W-60

Synteettinen henkilöautojen moottoriöljy kilpa-ajo-olosuhteisiin

Kuvaus

Q8 Formula F1 10W-60 on suorituskykyinen synteettinen ympärivuotinen moottoriöljy, joka on suunniteltu antamaan ylivoimainen moottorin suoja rasittavissa ajo-olosuhteissa, erityisesti kilpa-ajossa. Tuote ylläpitää korkeaa öljynpainetta ja antaa erinomaisen öljykalvon lujuuden, joka suojaa moottoria kulumiselta.

Käyttökohteet

Q8 Formula F1 10W-60 on kehitetty ajoneuvoihin, joissa on vapaasti hengittävä tai turboahdettu bensiini- tai dieselmoottori. Sitä suositellaan erityisesti huippusuorituskykyisiin, katalysaattorilla varustettuihin moniventtiilimoottoreihin ja tehokkaisiin urheiluautoihin. Suositellaan Porschen vapaasti hengittäviin moottoreihin.

Edut

- *Poikkeuksellinen moottorin suorituskyky erilaisissa ajo-olosuhteissa.*
- *Ylivoimainen öljykalvon lujuus, joka estää moottorin kulumista.*
- *Ylivoimainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Luokkansa paras kulumisenesto, joka takaa moottorille pitkän käyttöiän.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	A3/B4	**API**	SP

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,875*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 10W-60*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*162*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*23.0*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*171*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>=5.5*
Näennäinen viskositeetti, -25 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*6600*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-24*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*215*
Pumpattavuuden rajalämpötila	*D 3829*	*°C*	*-27*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula F1 10W-60 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.76** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE