Q8 Gade SFX 460

Täyssynteettinen PAG-pohjainen teollisuusvaihteistoöljy, jonka Siemens Flender on hyväksynyt

Kuvaus

Q8 Gade SFX 460 on täyssynteettinen PAG-pohjainen teollisuusvaihteistoöljy, jonka Siemens Flender on hyväksynyt. Tämä ylivoimainen öljy saavuttaa korkeimman tason vaihteiston suojan, ja siinä kulumisenesto- ja EP-lisäaineet ovat täydellisessä tasapainossa. Q8 Gade SFX 460 -öljyllä on poikkeukselliset kitkaominaisuudet, pidennetyt vaihtovälit ja erinomaiset kylmäominaisuudet.

Käyttökohteet

Q8 Gade SFX 460 on tarkoitettu raskaasti kuormitettuihin teollisuusvaihteistoihin, jotka toimivat vaativissa olosuhteissa, kuten paperi- ja terästehtaissa, sementti- ja kaivosteollisuudessa, muovin suulakepuristuksessa ja ruiskuvalussa sekä ilmastimissa ja sekoittimissa. Sitä käytetään myös planeetta-, vino- ja kierukkavaihteistoissa.

Edut

- *Pitkä öljynvaihtoväli ja voiteluaineen pidempi käyttöikä*
- *Toimintojen, laitteiden ja koneiden parempi tehokkuus*
- *Minimoi seisokit, mikä tehostaa kunnossapitoa*
- *Erinomainen lämmönkesto*
- *Kestää erittäin hyvin vanhenemista*
- *Soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi laajalla lämpötila-alueella*
- *Ylivoimainen kitkan vähentäminen*
- *Ylivoimainen kulumissuoja*
- *Korkein suojaustaso (kuormitusaste 10) 60 °C:n ja 90 °C:n lämpötilassa*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

DIN	51517-3 CLP-PG	**ISO**	12925-1 CKE
ISO	12925-1 CKC-CKD	**Siemens Flender**	

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
ISO-viskositeettiluokka	*-*	*-*	*460*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*1.067*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*460*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*82*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*261*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-36*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*>=220*
FZG-testi, A/8.3/90	*DIN 51354*	*kuormitusaste*	*>14*
FZG-harmaatäplätesti, 60 °C	*FVA 54-7*	*kuormitusaste*	*10*
FZG-harmaatäplätesti, 90 °C	*FVA 54-7*	*kuormitusaste*	*10*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Korkeissa lämpötiloissa suositellaan fluorisilikonista tai vinyylimetyylipolysiloksaanista valmistettuja tiiviste- ja tiivistemateriaaleja.