TUOTETIETOLEHTI

Q8 Rembrandt EP 1

Kehittynyt litiumsaippuapohjainen EP-voitelurasva

Kuvaus

Q8 Rembrandt EP 1 on monikäyttöinen litiumrasva, jolla on EP-ominaisuudet ja joka kestää lämpötiloja 130 °C:seen asti. Tämä litiumrasva perustuu mineraaliöljyyn, ja sen pumpattavuus alhaisissa lämpötiloissa on optimaalinen sileän rakenteen ansiosta. Tuotteen Q8 Rembrandt EP 1 hyvä mekaaninen kestävyys, erinomaiset kulumisenesto-ominaisuudet ja ruostesuoja takaavat rasvalle pitkän käyttöiän.

Käyttökohteet

Q8 Rembrandt EP 1 soveltuu teollisuus- ja ajoneuvosovelluksiin. Se soveltuu keskusvoitelujärjestelmiin.
Q8 Rembrandt EP 1 on erittäin suositeltava raskaasti kuormitettuihin liuku- ja vierintälaakereihin, holkkeihin ja tappeihin esimerkiksi laahakauhakoneissa, puskutraktoreissa, traktoreissa, kaivinkoneissa, kuorma-autoissa, nostolaitteissa ja vinsseissä.

Edut

- *Parantaa ominaisuuksiensa ansiosta laitteiden kestävyyttä*
- *EP-ominaisuudet (äärimmäinen paine)*
- *Hyvä mekaaninen kestävyys*
- *Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi laajalla lämpötila-alueella*
- *Optimaaliset ruosteenesto-ominaisuudet*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

DIN	51502 KP1K-30	**ISO**	6743 L-XCCFB1
Danieli	Standard 0.000.001-R15 (2023)		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Saippuatyyppi	*-*	*-*	*Litium*
Väri	*Visuaalinen*	*-*	*Ruskea*
Konsistenssi, NLGI-luokka	*NLGI*	*-*	*NLGI 1*
Tunkeuma, muokattu, 25 °C, 60 iskua	*D 217*	*0.1 mm*	*319*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*200*
Tippumispiste	*D 566*	*°C*	*205*
Kuparikorroosio, 100 °C, 24 h	*D 4048*	*-*	*läpäisty*
Nelikuulatesti, hitsautumiskuorma	*IP 239*	*N*	*2450*
Lämpötila-alue	*-*	*°C*	*-30...+120 (huippu +130)*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.