TUOTETIETOLEHTI

Q8 Rubens LT 2

Synteettinen litiumkompleksirasva suurnopeuslaakereihin

Kuvaus

Q8 Rubens LT 2 on poikkeuksellinen synteettinen litiumkompleksirasva suurnopeuslaakereihin. Rasvan käynnistys- ja käyntimomentit ovat erittäin pienet, ja sitä suositellaan kylmissä talviolosuhteissa -55 °C:seen asti toimiviin laakereihin. Q8 Rubens LT 2 -rasvan synteettisen perusöljyn viskositeetti on matala, mikä tekee siitä helposti pumpattavaa. Ylivoimaisen mekaanisen kestävyytensä ansiosta rasva kestää pehmenemistä.

Käyttökohteet

Q8 Rubens LT 2 on suositeltava kylmissä talviolosuhteissa -55 °C:seen asti toimiviin laakereihin. Sitä käytetään myös laajalla lämpötila-alueella -55 °C:sta 120 °C:seen (enint. 150 °C). Q8 Rubens LT 2 soveltuu suurnopeussovellusten ja sähkömoottorien laakereiden voiteluun.

Edut

- *Pidentää käyttöikää, mikä minimoi kustannukset ja maksimoi tehokkuuden*
- *Ylivoimainen synteettinen öljy*
- *Kestää erittäin hyvin vanhenemista*
- *Äärimmäisen hyvä mekaaninen kestävyys*
- *Helppo käynnistyvyys hyvin alhaisissa lämpötiloissa*
- *Ylivoimaiset virtausominaisuudet*
- *Rasvan poikkeuksellinen pumpattavuus*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

ISO	6743 L-XEDIB2

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Saippuatyyppi	*-*	*-*	*Litiumkompleksi*
Väri	*Visuaalinen*	*-*	*Vaaleanruskea*
Konsistenssi, NLGI-luokka	*NLGI*	*-*	*NLGI 2*
Tunkeuma, muokattu, 25 °C, 60 iskua	*D 217*	*0.1 mm*	*280*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*45*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*8*
Tippumispiste	*D 566*	*°C*	*>260*
Kuparikorroosio, 100 °C, 24 h	*D 4048*	*-*	*läpäisty*
Nelikuulatesti, hitsautumiskuorma	*IP 239*	*N*	*2600*
Lämpötila-alue	*-*	*°C*	*-55...+120 (huippu +150)*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.