TUOTELEHTI

Q8 Rubens WB

Litiumkompleksirasva erittäin suuriin pintapaineisiin

Kuvaus

Q8 Rubens WB on mineraaliöljypohjainen litiumkompleksirasva, jolla on erittäin hyvä voitelukyky ja joka sisältää EP- ja ruosteenestolisäaineita. Sen korkeiden lämpötilojen kestävyys on huomattavasti parempi kuin tavanomaisilla yleisrasvoilla.

Käyttökohteet

Erinomainen yleisrasva murskauslaitoksiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat asfaltti- ja paperikoneet, teräs- ja alumiiniteollisuus sekä linja-autojen ja kuorma-autojen pyöränlaakerit vaativissa olosuhteissa ja levyjarruilla varustettujen ajoneuvojen pyöränlaakerit.

Edut

- Pidemmät vaihtovälit vähentävät kustannuksia
- Erittäin korkea tippumispiste
- Erinomainen korroosionkestävyys
- Sopii laajalle käyttölämpötila-alueelle
-
-
- Vähemmän käyttökatkoja ja tehokkaampi kunnossapito
- Erinomainen rullausstabiilisuus
- Erinomainen kuormankantokyky
- Sopii monipuolisiin käyttökohteisiin

Luokitukset, OEM-hyväksynnät ja suositukset

DIN	51502 KP2.5N-30	**ISO**	6743 L-XCDIB2

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Saippuatyyppi	-	-	Litiumkompleksi
NLGI-luokka	*NLGI*	-	*NLGI 2.5*
Tunkeuma, vatkattu, 25 °C, 60 iskua	*D 217*	*0.1 mm*	*250*
Tunkeuma, vatkattu, 25 °C, 10000 iskua	*D 217*	*0.1 mm*	*265*
Väri	Havainto	-	Kellanruskea
Tippumispiste	*D 566*	*°C*	*300*
Kuparikorroosio, 100 °C, 24 h	*D 4048*	-	Hyväksytty
Ulkonäkö	Havainto	-	Sileä
Rakenne	Havainto	-	Pitkäkuituinen
SKF Emcor -koe, WWO, tislattu vesi	*DIN 51802*	-	Hyväksytty
Nelikuulakoe, hitsautumiskuorma	*IP 239*	*N*	*2550*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*200*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*16*
Lämpötila-alue	-	*°C*	-30 ... +140 (huippu +180)

Taulukon arvot ovat valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.