Q8 Ruysdael EP 2

Litium-kalsium-EP-rasva terästeollisuuteen

Kuvaus

Q8 Ruysdael EP 2 on mineraaliöljypohjainen litium-kalsiumrasva, jonka perusöljyn viskositeetti on keskikorkea ja joka on suunniteltu terästeollisuuden automaattisiin rasvausjärjestelmiin. Se sisältää sakeuttimen, joka antaa erinomaisen kuormankantokyvyn. Q8 Ruysdael EP 2 on erinomaisesti pumpattavaa ja kestää vettä ja ruostetta. Mekaanisen kestävyytensä ansiosta rasva kestää pehmenemistä.

Käyttökohteet

Q8 Ruysdael EP 2 on tarkoitettu terästeollisuuden raskaasti kuormitettuihin sovelluksiin ja automaattisiin rasvausjärjestelmiin. Sitä käytetään raskaassa teollisuudessa, jossa raskaiden kuormien ja veden huuhtovan vaikutuksen yhdistelmä edellyttää tavanomaisista tuotteista poikkeavaa rasvaa. Q8 Ruysdael EP 2 soveltuu raskaasti kuormitettuihin, hitaasti pyöriviin liuku-, kuula- ja rullalaakereihin normaaleissa lämpötiloissa.

Edut

- *Laitteiden pidempi käyttöikä ja siten koneiden vähäisemmät seisokit*
- *Erinomainen kuormankantokyky*
- *Hyvä mekaaninen kestävyys*
- *Rasvan erinomainen pumpattavuus*
- *Erinomainen vedenkesto, ei huuhtoudu pois*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

DIN	51502 KP2K-20	**ISO**	6743 L-XBCHB2

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Saippuatyyppi	*-*	*-*	*Litium-kalsium*
Väri	*Visuaalinen*	*-*	*Vaaleanruskea*
Konsistenssi, NLGI-luokka	*NLGI*	*-*	*2*
Tunkeuma, muokattu, 25 °C, 60 iskua	*D 217*	*0.1 mm*	*280*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*260*
Tippumispiste	*D 566*	*°C*	*190*
Kuparikorroosio, 100 °C, 24 h	*D 4048*	*-*	*1b*
Nelikuulatesti, hitsautumiskuorma	*IP 239*	*N*	*4200*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Sekoittuu optimaalisesti terästeollisuudessa yleisesti käytettyihin litium- ja litium-kalsiumrasvoihin.