TUOTETIETOLEHTI

# Q8 Ruysdael WR 2

***Vedetön kalsiumrasva, jolla on erinomainen vedenkestävyys***

## Kuvaus

*Q8 Ruysdael WR 2 on vettä kestävä kalsiumrasva, joka perustuu erittäin korkeaviskoosiseen mineraaliöljyyn. Se sisältää sakeuttimen, joka antaa erinomaisen kuormankantokyvyn. Q8 Ruysdael WR 2 -rasvalla on pitkä käyttöikä, ja se tarttuu erinomaisesti metalliin. Mekaanisen kestävyytensä ansiosta se kestää erinomaisesti pehmenemistä.*

## Käyttökohteet

*Q8 Ruysdael WR 2 on erikoisrasva raskaaseen teollisuuteen, jossa raskaiden kuormien ja veden huuhtovan vaikutuksen yhdistelmä edellyttää tavanomaisista tuotteista poikkeavaa rasvaa. Sitä suositellaan erityisesti teräs- ja paperitehtaisiin (märkäosa), sementtitehtaisiin ym. Q8 Ruysdael WR 2 soveltuu raskaasti kuormitettuihin, hitaasti pyöriviin liuku-, kuula- ja rullalaakereihin normaaleissa lämpötiloissa.*

## Edut

- *Pidentää käyttöikää, mikä minimoi kustannukset ja maksimoi tehokkuuden*
- *Vähemmän seisokkeja ja tehokkaampi kunnossapito*
- *Erittäin vedenkestävä*
- *Poikkeuksellinen suoja veden huuhtovaa vaikutusta vastaan*
- *Erinomaiset tartuntaominaisuudet*
- *Erinomainen kuormankantokyky*

## Spesifikaatiot ja hyväksynnät

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DIN** | 51502 KP2K-20 | **ISO** | 6743 L-XBCIB2 |

## Tekniset tiedot

| | Menetelmä | Yksikkö | Tyypillinen |
|---|---|---|---|
| *Saippuatyyppi* | *-* | *-* | *vedetön kalsium* |
| *Konsistenssi, NLGI-luokka* | *NLGI* | *-* | *NLGI 2* |
| *Tunkeuma, muokattu, 25 °C, 60 iskua* | *D 217* | *0.1 mm* | *286* |
| *Perusöljyn kin. viskositeetti, 40 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *800* |
| *Tippumispiste* | *D 566* | *°C* | *150* |
| *Nelikuulatesti, hitsautumiskuorma* | *IP 239* | *N* | *3200* |
| *Kuparikorroosio, 100 °C, 24 h* | *D 4048* | *-* | *läpäisty* |
| *SKF Emcor -testi, WWO tisl. vesi* | *DIN 51802* | *-* | *enint. 2-2* |
| *Vedenkestävyys* | *DIN 51807* | *-* | *0 - 90* |
| *Lämpötila-alue* | *-* | *°C* | *-30...+120 (huippu +130)* |

*Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.*