Q8 Schumann G 1000

Erinomainen täyssynteettinen PAO-pohjainen teollisuusvaihteistoöljy

Kuvaus

Q8 Schumann G 1000 on erinomainen täyssynteettinen teollisuusvaihteistoöljy, joka perustuu PAO-teknologiaan. Tämä tuo energiansäästöä ja vähentää öljynkulutusta. Q8 Schumann G 1000 -öljyllä on erinomainen kylmäkäynnistyskyky, ja sen vaihtoväli on jopa neljä kertaa mineraaliöljyjä pidempi. Öljy täyttää vaihteistovoiteluaineiden nykyiset teollisuusstandardit ja valmistajien vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Schumann G 1000 on tarkoitettu teollisuusvaihteistoihin, joihin vaaditaan ISO VG 1000, kuten paperikoneiden kalanteritelojen ja tekstiiliteollisuuden kalanterointisovellusten vaihteistoihin.

Edut

- *Vähäinen öljynkulutus alentaa kunnossapitokustannuksia*
- *Vähemmän seisokkeja tehokkaamman kunnossapidon ansiosta*
- *Erinomainen synteettinen öljy*
- *Erinomainen hapettumisenkesto*
- *Soveltuu erinomaisesti sovelluksiin laajalla lämpötila-alueella*
- *Erinomainen kulumissuoja*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

ANSI/AGMA	9005-F16	**ISO**	12925-1 CKC-CKD
DIN	51517-3 CLP-HC	**ISO**	12925-1 CKE

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
ISO-viskositeettiluokka	*-*	*-*	*1000*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.859*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*1000*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*86.9*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*177*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-36*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*288*
Väri	*D 1500*	*-*	*L 1.0*
Vaahtoaminen, 5 min puhallus, sekv. 1-2-3	*D 892*	*ml*	*50/50/50*
Vaahtoaminen, 10 min laskeutuminen, sekv. 1-2-3	*D 892*	*ml*	*0/0/0*
Ruostetesti, menetelmä A ja B, 24 h	*D 665*	*-*	*läpäisty*
FZG-testi, A/8.3/90	*DIN 51354*	*kuormitusaste*	*>12*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Sekoittuu mineraali- ja PAO-pohjaisiin vaihteistoöljyihin ja on yhteensopiva niiden kanssa

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Schumann G 1000 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **2.06** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE