TUOTETIETOLEHTI

Q8 Synthetic Gear Oil 80W-140

Synteettinen akseliöljy raskaaseen kalustoon

Kuvaus

Q8 Synthetic Gear Oil 80W-140 on raskaan kaluston voimansiirtotuote, jota voidaan käyttää käsivaihteistoissa, akseleissa, napavälityksissä ja tasauspyörästöissä, erityisesti hypoidivaihteisissa. Se mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit, antaa erinomaisen kulumissuojan ja pysyy leikkauskestävyytensä ansiosta viskositeettiluokassaan, mikä pidentää voimansiirron käyttöikää.

Käyttökohteet

Q8 Synthetic Gear Oil 80W-140 soveltuu raskaan kaluston voimansiirron komponentteihin, kuten käsivaihteistoihin, akseleihin, napavälityksiin ja tasauspyörästöihin, erityisesti hypoidivaihteisiin, joihin vaaditaan esimerkiksi API GL-4-, API GL-5-, SAE J2360 / MIL-PRF-2105E- tai ZF-spesifikaatioita.

Edut

- *Poikkeuksellinen kulumissuoja raskaissa käyttöolosuhteissa.*
- *Erinomainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	**ZF**	**TE-ML 05A**
API	GL-5	**ZF**	**TE-ML 12M**
MIL	PRF-2105E	**ZF**	**TE-ML 16D**
SAE	J 2360	**ZF**	**TE-ML 21A**

Sininen värikoodi: hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,8899*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 80W-140*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*218*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*28.4*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*168*
Brookfield-viskositeetti, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*80.0*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-24*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*149*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Synthetic Gear Oil 80W-140 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.67** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE