TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 35 SAE 140

API GL-4 -käsivaihteistoöljy

Kuvaus

Q8 T 35 SAE 140 on kehittynyt käsivaihteistoöljy. Se on kehitetty synkronoituihin vaihteistoihin, ja se tarjoaa optimaalisen juoksevuuden alhaisissa lämpötiloissa sekä suojan suuressa paineessa. Se täyttää API GL-4 -spesifikaation vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 T 35 SAE 140 on kehitetty synkronoituihin vaihteistoihin. Se täyttää API GL-4 -spesifikaation vaatimukset.

Edut

- *Erinomainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Erinomaisen helppo vaihtaminen alhaisissa lämpötiloissa ja laitteiden pidempi käyttöikä.*
- *Leikkauskestävyys, joka pitää öljyn viskositeettiluokassaan*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,906
Viskositeettiluokka	-	-	SAE 140
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm²/s	347
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm²/s	25.4
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	96
Jähmepiste	D 97	°C	-15
Leimahduspiste, P-M	D 93	°C	>200

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 35 SAE 140 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.25** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE