TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 35 SAE 90

API GL-4 -käsivaihteistoöljy

Kuvaus

Q8 T 35 SAE 90 on kehittynyt käsivaihteistoöljy. Se on kehitetty synkronoituihin vaihteistoihin, ja se tarjoaa optimaalisen juoksevuuden alhaisissa lämpötiloissa sekä kulumissuojan suuren paineen tilanteissa. Se täyttää API GL-4 -spesifikaation vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 T 35 SAE 90 on kehitetty synkronoituihin vaihteistoihin. Se täyttää API GL-4 -spesifikaation vaatimukset, ja ZF on hyväksynyt sen.

Edut

- *Erinomainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Erinomaisen helppo vaihtaminen alhaisissa lämpötiloissa ja laitteiden pidempi käyttöikä.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	**MAN**	341 Type E1
Eaton/Fuller	Bulletin 2052	**MAN**	341 Type Z1
Eaton/Fuller	Bulletin 2053	**MB**	235.1 (DTFR 13B100)
Eaton/Fuller	Form 121	**ZF**	TE-ML 02B
Ford	SM-2C-1011A	**ZF**	TE-ML 08
Ford	SQM-2C9008-A	**ZF**	TE-ML 16A
GM	194075 (90001777)	**ZF**	TE-ML 17A
John Deere	JDM J11B	**ZF**	TE-ML 19A

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,898*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 90*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*185.0*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*16.77*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*95*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-30*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*190*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 35 SAE 90 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.25** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE