TUOTETIETOLEHTI

Q8 T 50 80W-90

API GL-5 -akseliöljy

Kuvaus

Q8 T 50 80W-90 on raskaasti kuormitettujen vaihteiden voiteluaine. Tuote voitelee hyvin äärimmäisen paineen ja iskukuormituksen tilanteissa. Tuotetta suositellaan raskaasti kuormitetuille akseleille, joihin vaaditaan API GL-5 -spesifikaatio.

Käyttökohteet

Q8 T 50 80W-90 soveltuu raskaasti kuormitettuihin voimansiirron komponentteihin, kuten taka-akseleihin, napavälityksiin ja tasauspyörästöihin, erityisesti hypoidivaihteisiin.

Edut

- *Erinomainen vaihteiden suoja iskukuormituksessa.*
- *Erinomainen yhteensopivuus elastomeerien kanssa*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Erinomainen vaihteiden suoja raskaissa olosuhteissa.*
- *Erinomainen akselien kulumissuoja.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-5

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Viskositeettiluokka	*SAE J306*	*SAE*	*SAE 80W-90*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,896*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,893*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*138,5*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.1*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*100*
Brookfield-viskositeetti, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*135*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*200*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-30*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 T 50 80W-90 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.29** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE