TUOTETIETOLEHTI

Q8 Terra WB Axle 80W-140

Ensiluokkainen traktorien voimansiirtovoiteluaine

Kuvaus

Q8 Terra WB Axle 80W-140 on ensiluokkainen traktorien voimansiirtovoiteluaine, joka antaa todistetusti hyvän suojan työ-, rakennus- ja maatalouskoneille, kuten traktoreille, pyöräkuormaajille ja kurottajille. Tätä monipuolista voiteluainetta voidaan käyttää voimansiirron voiteluun akseleissa ja navoissa, joissa jarrut ovat öljykylvyssä. Tuote on kehitetty takaamaan korkea kestävyys myös raskaissa olosuhteissa.

Käyttökohteet

Q8 Terra WB Axle 80W-140 soveltuu voiteluaineeksi työ-, rakennus- ja maatalouskoneisiin. Kun vaaditaan API GL-4 ja laitevalmistajien spesifikaatioita, kuten Case MS 1317, NH 600 TR, ZF 05F, 06K ja 21F.

Edut

- *Paras mahdollinen öljyn vanhenemisenkesto.*
- *Paras mahdollinen suoja laitteiden komponenttien korroosiota vastaan.*
- *Ylläpitää ylivoimaisesti korkeaa öljynpainetta*
- *Hyvä noenhallintakyky.*
- *Paras mahdollinen viskositeetin pysyvyys käytön aikana.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-4	**ZF**	TE-ML 05F
Case	MS 1317	**ZF**	TE-ML 06K
Case New Holland	MAT 3510	**ZF**	TE-ML 21F
New Holland	NH 600 TR		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,886*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*80W-140*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*254*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*27,2*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*141*
Brookfield-viskositeetti, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*63000*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*208*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-33*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Terra WB Axle 80W-140 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.14** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE