TUOTETIETOLEHTI

Q8 Trans XGS 75W-140

Täyssynteettinen SAE J 2360 -voimansiirtoöljy

Kuvaus

Q8 Trans XGS 75W-140 on ylivoimainen voimansiirtoöljy raskaasti kuormitetuille voimansiirron komponenteille, jotka vaativat erityisen hyvää juoksevuutta alhaisissa lämpötiloissa. Tuote antaa luokkansa parhaan suojan äärimmäistä painetta ja kulumista vastaan poikkeuksellisen stabiiliutensa ansiosta sekä korkeissa että alhaisissa lämpötiloissa. Tämä takaa hypoidi- ja muiden akselien optimaalisen voitelun.

Käyttökohteet

Q8 Trans XGS 75W-140 on suunniteltu kaivos- ja rakennusajoneuvojen raskaasti kuormitetuille komponenteille, kuten taka-akseleille, napavälityksille ja tietyille käsivaihteistoille, jotka vaativat hyvää juoksevuutta alhaisissa lämpötiloissa. Se täyttää Scania STO 1:0-, MAN 341 tyyppi E3- sekä ZF TE-ML 05B- ja 12B -vaatimukset.

Edut

- *Erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja laaja käyttölämpötila-alue.*
- *Erinomainen sisäisen kitkan vähentäminen.*
- *Erinomainen akselien kulumissuoja.*
- *Poikkeuksellinen kulumissuoja raskaissa käyttöolosuhteissa.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot / suositukset / hyväksynnät

API	GL-4	**Mack**	GO-J
API	GL-5	**SAE**	J 2360
Ford	M2C192-A	**Scania**	STO 1:0 *
MAN	3343 Type S	**ZF**	TE-ML 02B
MAN	341 Type E3	**ZF**	TE-ML 05B
MB	235.8 (DTFR 12B140)	**ZF**	TE-ML 12B
MIL	PRF-2105E	**ZF**	TE-ML 16F

Sininen värikoodi: * Hyväksyntä vireillä

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,873*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 75W-140*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*186*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*24.9*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*166*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*145*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-42*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*208*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Trans XGS 75W-140 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.87** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE